



907

YACHTING ACRYLIC 2K DIRECT GLOSS ENAMEL

DESCRIZIONE

Description | Description | Descripción | Beschreibung

NATURA DEL PRODOTTO

Nature of product | Naturaleza del producto
Nature du Produit | Mischverhältnis

Acrilica Modificata | Modified Acrylic | Acrilique Modifié |
Acrílico Modificado | Acryl-Modifiziert

ASPETTO

Appearance | Aspecto | Aspect | Aussehen

Lucido | Glossy | Brillant | Brillante | Poliert

COLORE

Colour | Color | Couleur | Farbe

Tinte Pastello | Pastel Shades | Couleurs Pastel |
Colores Pastel | Pastellfarben

VISCOSITA' VENDITA

Selling viscosity | Viscosidad venta |
Viscosité de vente | Verkaufviskosität

130" ± 20" Din 4

PESO SPECIFICO g / l

Specific gravity | Peso específico |
Poids spécifique | Spezifisches gewicht

1,100 ± 0,200 Secondo la tinta | According to the shade |
Selon la teinte | Según el color |
Kommt auf die Farbe an

PREPARAZIONE

Preparation | Préparation |
Preparación | Vorbereitung


RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Relación de Mezcla
Proportion de melange | Mischverhältnis

2 : 1 : 20% - 30% VOL

PRODOTTO

Product | Producto | Produit | Produkt

907-----

100 Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

CATALIZZATORE

Hardener | Catalizador | Catalyseur | Katalysator

993YMS--

50 Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

DILUENTE

Thinner | Diluyente | Diluant | Verdunner

075.0030

20 - 30 Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

TDS H01Y ED. 09/2023

PRODOTTO Product Produit Producto Produkt 907		CATALIZZATORE Hardener Catalizador Catalyseur Harter 993YMS--		DILUENTE Thinner Diluyente Diluant Verdunner 075.0030 20% 075.0030 30%			
100 g	0,22 lb	50 g	0,110 lb	20 g	0,044 lb	30 g	0,07 lb
200 g	0,44 lb	100 g	0,220 lb	40 g	0,088 lb	60 g	0,13 lb
300 g	0,66 lb	150 g	0,330 lb	60 g	0,130 lb	90 g	0,19 lb
400 g	0,88 lb	200 g	0,440 lb	80 g	0,180 lb	120 g	0,26 lb
500 g	1,10 lb	250 g	0,550 lb	100 g	0,220 lb	150 g	0,33 lb
1000 g	2,20 lb	500 g	1,100 lb	200 g	0,440 lb	300 g	0,66 lb

APPLICAZIONE

Application | Application |
Aplicación | Anwendung

	POT Pot life (20°C/68°F) Vie en pot (20°C/68°F) Vida de la mezcla (20°C/68°F) Topfzeit (20°C/68°F)	2 h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	14" - 16" Din 4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehunge
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,2 - 1,4 mm RP Aerografo convenzionale a gravità (47,24 - 55,11 thou) Conventional spray gravity 0,8 - 1,1 mm Aerografo con serbatoio sotto pressione (31,50 - 43,30 thou) Conventional spray pressure feed
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	2 - 2,5 Bar RP 29,00 - 36,25 psi
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	15 min. - 45 min.

- ✚ Per una applicazione ottimale si raccomanda: 15°C (60°F) 40% di umidità relativa, fino a max. 30°C (85°F) 80% di umidità relativa. La condizione minima applicativa dovrebbe essere 3°C (5,4°F) sopra il punto di rugiada.
- ✚ For optimal application we recommend: T: 15°C (60°F) RH 40%, up to max. 30°C (85°F) and RH 80%. The minimum application condition should be 3°C (5,4°F) above the dew point.
- ✚ Pour une application optimale, il est recommandé: T: 15°C (60°F) RH 40%, jusqu'à max. 30°C (85°F) RH 80%. La condition d'application minimale doit être de 3°C (5,4°F) au-dessus du point de rosée.
- ✚ Para una aplicación óptima se recomienda: T: 15°C (60°F) RH 40%, hasta máx. 30°C (85°F) RH 80%. La condición de aplicación mínima debe ser de 3 °C (5.4F) por encima del punto de rocío.
- ✚ Für eine optimale Anwendung wird empfohlen: T: 15°C (60°F) RH 40%, bis max. 30°C (85°F) RH 80%. Die Mindestanwendungsbedingung sollte 3°C (5,4°F) über dem Taupunkt liegen.

	ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Séchage & Rendement Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit	
	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit	15 min. – 45 min.
	ESSIC. COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20°C 68°F: 48 h 60°C 140°F: 60 min.
	SPESSORE FILM SECCO PER MANO Dry film thickness for coat Epaisseur du film sec couche Espesor de la película seca capa Trockenschichtstärke Spritzgang	25 µm 0,98 mil
	RESA TEORICA RFU PER MANO DFT Yield RFU for coat DFT Rendement RFU couche DFT Rendimiento RFU capa DFT Ergiebigkeit RFU Spritzgang DFT	18,5 m²/ℓ 753,79 ft²/Gal
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2 - 3
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Epaisseur du film sec Espesor de la película seca Trockenschichtstärke	50 - 75 µm 1,78 - 2,95 mil

Il calcolo della resa teorica si riferisce a condizioni applicative di totale efficienza (assenza di overspray). Il dato si riferisce alla prestazione media teorica, a seconda del colore è possibile che ci siano degli scostamenti dal valore indicato. | Coverage calculation are based on theoretical transfer efficiency of 100% (absence of overspray). It is the average theoretical performance, depending on the color it is possible that there are some deviations from the indicated value. | Le calcul du rendement théorique se réfère à des conditions d'application d'efficacité totale (absence d'overspray). Il s'agit d'un rendement théorique moyen ; suivant la teinte, un certain écart par rapport à la valeur indiquée est possible. | El calculo del rendimiento teórico se refiere a las condiciones de aplicación en eficiencia total (ausencia de "overspray"). Es el rendimiento teórico medio, dependiendo del color es posible que hay unas desviaciones del valor indicado. | Die Berechnung des theoretischen Ertrags geht von idealen Aufbringungsbedingungen aus (kein Sprühverlust). Dieser durchschnittliche Ertrag ist rein theoretisch; je nach Farbton sind Abweichungen vom angegebenen Wert möglich.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary Products | Produits Complémentaire | Productos Complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner
993YMS--	Standard	Standard
075.0020		Lento Slow Lent Lento Langsam
075.0030		EXTRA Lento Slow Lent Lento Langsam
075.0040		ULTRAEXTRA Lento Slow Lent Lento Langsam
074.SLOW		

ARIA Air Air Aire Air			
	12°C/18°C 53,6°F/64,4°F	18°C/25°C 64,4°F/77°F	25°C/35°C 77°F/95°F
	075.0020	075.0030	075.0040
	075.0030	075.0040	075.0040 / 074.SLOW


CONSIGLIATO
| Suggested | Recommandé | Aconsejado | Empfohlen

CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit			
	CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit	907 993YMS--	24 Mesi Months Meses Mois Monaten 5 < °C < 35 41 < °F < 95 18 Mesi Months Meses Mois Monaten 5 < °C < 35 41 < °F < 95



907

YACHTING ACRYLIC 2K DIRECT GLOSS ENAMEL

DESCRIPCIÓN

Es el acabado acrílico 2K de brillo directo que se obtiene mezclando los esmaltes Multicryl 900 con el ligante 900.2K07 según el recetario <<PALCOLOR PALINAL>> que permite reproducir todas las pinturas pastel de la Línea Yacht. El catalizador 993YMS.. proporciona al acabado una reticulación muy fuerte ideal para soportar condiciones ambientales extremas en el mar. Acabado de elevada cobertura, excelente brillo, dilatación y resistencia a los agentes atmosféricos. Ideal para pintar superficies pequeñas y medianas.

Es muy importante que todas las fases de pintura se lleven a cabo garantizando en el entorno en el que se trabaja una correcta aspiración y ventilación, para permitir que los solventes que contienen los productos se evaporen hacia el exterior y no se depositen sobre los productos aplicados con la consiguiente reticulación insuficiente del ciclo.

INDICACIONES DE USO

Aplicar sobre aparejos acrílico-poliuretánicos 873YAC01, 873YAC02 y 873YM041.

NOTAS

Atención: como en todos los productos de estas características, la reacción no se produce a temperaturas inferiores a 10 °C | 50 °F.
No trabajar a temperaturas más bajas.

Puede consultarse la descripción detallada del ciclo en el documento "Ciclo de pintura PALINAL YACHTING".

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS H01Y ED. 09/2023