

# PALINAL

High Technology Paint

# 123.0250


## TRASPARENTE ALL'ACQUA\_VOC 370

CLEAR COAT WATER BORNE\_VOC 370

2004/42/IIB (d) (420) 370

### PREPARAZIONE







 Preparation | Préparation |  
 Preparación | Vorbereitung

	<b>RAPPORTO MISCELA</b> Mixing ratio   Rapport de mélange   Relación de Mezcla   Mischungsverhältnis	100 : 70	
	<b>PRODOTTO</b> Product   Produit   Producto   Produkt	<b>123.0250</b>	100 VOL
	<b>CATALIZZATORE</b> Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator	<b>115.0120</b>	70 VOL
	<b>DILUENTE</b> Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner	<b>100D----</b>	70 VOL

PRODOTTO PRODUCT   PRODUIT   PRODUCTO   PRODUKT <b>123.0250</b>	CATALISI CATALYSIS   CATALYSE   CATALISIS   KATALYSE <b>115.0120</b>	DILUIZIONE DILUTION   DILUTION   DILUCION   VERDÜNNUNG <b>100D---</b>
50 g	35 g	35 g
100 g	70 g	70 g
150 g	105 g	105 g
200 g	140 g	140 g
250 g	175 g	175 g
300 g	210 g	210 g
350 g	245 g	245 g
400 g	280 g	280 g
450 g	315 g	315 g
500 g	350 g	350 g
600 g	420 g	420 g
700 g	490 g	490 g
800 g	560 g	560 g
900 g	630 g	630 g
1000 g	700 g	700 g

TDS D66 ED. 07/2020

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

<b>APPLICAZIONE</b>	
Application   Application Aplicación   Anwendung	
	<b>POT</b> Pot life (20° C)   Vie en pot (20° C)   Vida de la mezcla (20 °C)   Topfzeit (20° C)
2 h	
	<b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b> Application viscosity   Viscosité d'application   Viscosidad de aplicación   Spritzviskosität
16" ± 1" DIN /4	
	<b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b> Airbrush adjustment   Regulación de la pistola   Réglage du pistolet   Sprühpistoleneinstellung
1,5	Giri   Turns   Tours   Vueltas   Umdrehungen
	<b>UGELLO</b> Nozzle   Buse   Boquilla   Düse
1,2-1,3 mm HVLP/LVLP - RP	
	<b>PRESSIONE ARIA</b> Air Pressure   Pression de l'air   Presión de aplicación   Luft
1,8 - 2,2 HVLP/LVLP - RP	
	<b>NUMERO MANI</b> Number of coats   Nombre des couches   Numero de capas   Anzahl Spritzgänge
1 (60-70%) + 1 (100%)	
	<b>INTERVALLO TRA LE MANI</b> Time interval between coats   Intervalle entre les couches   Intervalo entre capas   Intervall zwischen den Spritzgängen
10'	

<b>ESSICCAZIONE &amp; RESA</b>	
Drying & Yield   Séchage & Rendement Secado & Rendimiento   Trocknung & Ergiebigkeit	
	<b>APPASSIMENTO</b> Flash time   Tiempo de secado   Flétrissement   Ablüftzeit
10'-15'	
	<b>FUORI POLVERE</b> Dry dust free   Hors poussière   Fuera polvo   Staubtrocken
30'	
	<b>PRONTO AL MONTAGGIO</b> Ready to use   Prêt pour le montage   Listo para el montaje   Montagefest
8h	
	<b>ESSICCAZIONE COMPLETA *</b> Through drying   Séchage complet   secado completo   vollständige Trocknung
20 °C: 24h 60 °C: 40'	
	<b>IR - ONDE MEDIE</b> IR - Medium Waves   IR - Onde moyennes IR - Ondas medias   IR - Mittlere Wellen
10'-15'	
	<b>IR - IRRADIANTI A GAS</b> IR - Gas-fired radiant heaters   IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas   IR - Gas-Strahler
5'	
	<b>LUCIDABILITA'</b> Polishability at 20 °C   Polissabilité à 20° C   Pulido a 20°C   Schleifbar bei 20°C
24h	
	Polishability at 60 °C   Polissabilité à 60° C   Pulido a 60°C   Schleifbar bei 60°C
40' + 60'	
	<b>SPESSORE FILM SECCO</b> Dry film thickness   Espesor de película seca   Épaisseur de la pellicule sèche   Trockenschichtstärke
50 - 60 µ	
	<b>RESA RFU -M² / KG x 1 µ</b> Yield RFU   Rendement RFU Rendimiento RFU   Ergiebigkeit RFU
317	



TDS D66 ED. 07/2020




\* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |  
 For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |  
 Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |  
 Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |  
 Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

CATALIZZATORE Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator		DILUENTE Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner	
<b>115.0120</b>	Standard		
<b>100D----</b>		Standard	

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in   Air-Séchage en   Aire-Secado en   Air-Trocknen in				14 h 14 h		FORNO Oven   Four   Horno   Ofen	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	30' A 60°C	40' A 60°C		
		115.0120	115.0120	115.0120	115.0120		
		115.0120		115.0120	115.0120		

	MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested   Très Recommandé   Muy Recomendado   Sehr Empfohlenes
	CONSIGLIATO	Suggested   Recommandé   Aconsejado   Empfohlen
	APPLICABILE	Applicable   Applicable   Aplicable   Anwendbar

**CONSERVABILITA'**

 Storing | Durée de conservation |  
 Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	<b>CONSERVABILITA'</b> Storing   Durée de conservation   Tiempo de conservación   Haltbarkeit	12 Mesi   Months   Mois   Meses   Monate 5 < °C < 35
---	--	---

*Sensibile alle basse temperature | Sensitive to low temperatures | Sensible aux basses températures |  
 Sensible a bajas temperaturas | Empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen*

**PALINAL**

High Technology Paint

# 123.0250

## TRASPARENTE ALL'ACQUA\_VOC 370

CLEAR COAT WATER BORNE\_VOC 370

2004/42/IIB (d) (420) 370

### DESCRIPCIÓN

La emulsión acuosa 123.0250 de una resina acrílica modificada es el barniz base agua con COV de 370 g/l ideal para el repintado de base mate pastel, metalizada y perlada, tanto hidrosolubles como con base disolvente.

123.0250 aporta un aspecto final brillante, pleno y estirado.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES - VENTAJAS DEL PRODUCTO

- COV  $\leq$  370 g/l listo para el uso, inferior al límite establecido por la directiva europea
- La aplicación sobre bases mate hidrosolubles muestra un nivel de brillo y plenitud del barniz igual, o incluso superior, al que ofrecen los barnices tradicionales con base disolvente.
- Tiempo breve de endurecimiento, similar al de los barnices tradicionales con base disolvente alto sólido con bajo índice de COV



### INFORMACIÓN PARA EL USO

- Catálisis y mezcla cuidadosa
- Dilución con 100D---- y mezcla cuidadosa
- Aplicación de 1 mano casi total (60-70%) estirada y uniforme
- Endurecimiento de aproximadamente 15' a 20 °C
- Aplicación de 1 mano total (100%) estirada y uniforme
- Endurecimiento mínimo de 20' antes del secado en horno
- Secado: 40' a 60 °C

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Recomendamos esperar a la evaporación completa del agua durante la fase de endurecimiento (el aspecto blanquecino desaparece durante el secado).
- **Todas las pinturas bicapa con base agua deben catalizarse al 10% con 115.0120 y diluirse como se indica en el recetario para cada fórmula de color.**
- No recomendamos aplicar espesores muy altos, por lo tanto, se recomienda aplicar como máximo dos manos y prestar la máxima atención sobre todo cerca de las juntas y en los huecos entre guardabarros y capó y guardabarros y puertas, y entre las puertas. ; la acumulación de producto, además de resultar antiestética, puede provocar manchas y decoloraciones.

TDS D66 ED. 07/2020



### LAVADO DE LAS HERRAMIENTAS

Utilizar diluyente de lavado 100D2996.

El recipiente donde se prepare el barniz 123.0250 debe limpiarse cuidadosamente para evitar que contenga restos de disolvente. Para evitar que se formen grumos o cráteres, enjuagar bien con agua la pistola antes del uso.

### PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

### PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

### PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

### PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

### PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS D66 ED. 07/2020