

# PALINAL

High Technology Paint

## 862.7777


### STUCCO POLIESTERE A SPRUZZO\_GRIGIO

SPRAY POLYESTER PUTTY\_GREY

2004/42/IIB (c) (540) 430

#### PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |  
 Preparación | Vorbereitung

	<b>RAPPORTO MISCELA</b> Mixing ratio   Rapport de mélange   Relación de Mezcla   Mischungsverhältnis	100 : 3	
	<b>PRODOTTO*</b> Product   Produit   Producto   Produkt	<b>862.7777</b>	100
	<b>CATALIZZATORE*</b> Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator	<b>863-----</b>	3
	<b>DILUENTE*</b> Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner	<b>032-----</b>	5 Opzionale   Optional   En Option   Opcional Optional

\* Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

#### APPLICAZIONE

 Application | Application |  
 Aplicación | Anwendung

	<b>POT</b> Pot life (20° C)   Vie en pot (20° C)   Vida de la mezcla (20 °C)   Topfzeit (20° C)	20'	
	<b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b> Application viscosity   Viscosité d'application   Viscosidad de aplicación   Spritzviskosität	18" ± 2 DIN/8	
	<b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b> Airbrush adjustment   Regulación de la pistola   Réglage du pistolet   Sprühpistoleneinstellung	<b>2,5-3</b>	Giri   Turns   Tours   Vueltas   Umdrehungen
	<b>UGELLO</b> Nozzle   Buse   Boquilla   Düse	2-2,5	
	<b>PRESSIONE ARIA</b> Air Pressure   Pression de l'air   Presión de aplicación   Luft	2-2,5 1,5-1,8	STANDARD HVLP/ LVLP
	<b>NUMERO MANI</b> Number of coats   Nombre des couches   Numero de capas   Anzahl Spritzgänge	2 - 3	
	<b>INTERVALLO TRA LE MANI</b> Time interval between coats   Intervalle entre les couches   Intervalo entre capas   Intervall zwischen den Spritzgängen	5'-10'	

TDS C04 ED. 07/2020

<b>ESSICCAZIONE &amp; RESA</b>	
Drying & Yield   Séchage & Rendement   Secado & Rendimiento   Trocknung & Ergiebigkeit	
	<b>APPASSIMENTO</b> Flash time   Tiempo de secado   Flétrissement   Ablüftzeit
	<b>FUORI POLVERE</b> Dry dust free   Hors poussière   Fuera polvo   Staubtrocken
	<b>PRONTO AL MONTAGGIO</b> Ready to use   Prêt pour le montage   Listo para el montaje   Montagefest
	<b>ESSICCAZIONE COMPLETA</b> Through drying   Séchage complet   secado completo   vollständige Trocknung
	<b>IR - ONDE MEDIE</b> IR - Medium Waves   IR - Onde moyennes   IR - Ondas medias   IR - Mittlere Wellen
	<b>IR - IRRADIANTI A GAS</b> IR - Gas-fired radiant heaters   IR - Radiants gaz   IR - Radiantes a gas   IR - Gas-Strahler
	<b>SPESSORE FILM SECCO</b> Dry film thickness   Espesor de película seca   Épaisseur de la pellicule sèche   Trockenschichtstärke
	<b>RESA RFU -M<sup>2</sup> / KG x 1 µ</b> Yield RFU   Rendement RFU   Rendimiento RFU   Ergiebigkeit RFU

<b>CARTEGGIATURA</b>	<b>ALTO RIEMPITIVO</b>
Sanding   Ponçage   Lijado   Schmirgeln	High Filling   Haut Pouvoir Garnissant   Alto Relleno   Stark Deckend
	<b>ROTO ORBITALE SECCO</b> Roto-orbital dry sanding   Orbital à sec   Roto-orbital seco   Exzenterschleifer Trocken
	<b>ROTO ORBITALE BAGNATO</b> Roto-orbital wet sanding   Orbital humide   Roto-orbital mojado   Exzenterschleifer Nass
	<b>CART MANUALE BAGNATO</b> Manual sanding on wet   ponçage manuel humide   lijado manual en húmedo   manuelles schmirgeln auf feuchtem grund
	<b>CART MANUALE SECCO</b> Dry manual sanding   Ponçage manuel à sec   Lijado manual a seco   Handschliff Trocken
	<b>SOVRAVERNICIABILE</b> Overcoatable   Survernissable   Repintable   Überstreichbar

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**

| Complementary products | Produits complémentaire | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

	<b>CATALIZZATORE</b>	<b>DILUENTE</b>
	Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator	Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner
<b>863----</b>	Standard	
<b>032----</b>		Standard

TDS C04 ED. 07/2020

## CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |  
Tiempo de conservación | Haltbarkeit



### CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |  
Tiempo de conservación | Haltbarkeit

24 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate  
5 < °C < 35

**PALINAL**

High Technology Paint

**862.7777****STUCCO POLIESTERE A SPRUZZO\_GRIGIO**

SPRAY POLYESTER PUTTY\_GREY

2004/42/IIB (c) (540) 430

**DESCRIPCIÓN**

La masilla poliéster a pistola está específicamente diseñada para solucionar problemas de relleno en el sector de la reparación de carrocerías.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES – VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Elevado poder de relleno (> a 300 micras)
- Rapidez de secado
- Fácil de lijar

**INFORMACIÓN PARA EL USO**

Se puede aplicar sobre chapa de hierro perfectamente lijada y desengrasada; también se adhiere muy bien sobre aparejo epoxi (880) y sobre los esmaltes originales de las diferentes marcas de coches previo lijado.

Antes de aplicar el esmalte de acabado, aislar con aparejos 873 o 100F.

En caso de que se deba añadir diluyente para mejorar el estirado y, por consiguiente, facilitar el lijado, utilizar exclusivamente el diluyente 032----- máx. 5%.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

032-----

**PARA EL LAVADO DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZAR**

DILUYENTE DE LAVADO 044----- O DILUYENTE NITRO 047-----

### PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

### PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

### PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

### PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

### PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS C04 ED. 07/2020