

PALINAL

High Technology Paint

873.SP77

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_EXTRA RAPIDO

2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

873.SP77	GRIGIO	GREY GRIS GRIS GRAU
873.SP11	BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEIß
873.SP22	NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |
 Preparación | Vorbereitung


RAPPORTO MISCELA

 Mixing ratio | Rapport de mélange |
 Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

1 : 1

PRODOTTO

Product | Produit | Producto | Produkt

873.SP77

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Catalyseur | Catalizador | Katalysator

874SPEED

100 VOL

DILUENTE





Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner

-

-








PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT 873.SP77 873.SP11 873.SP22	CATALISI CATALYSIS CATALYSE CATALISIS KATALYSE 874SPEED	ACCELERANTE ACCELERATING AGENT PRODUIT ACCÉLÉRANT ACELERANTE BESCHLEUNIGER 958.1000
50 g	27,5 g	1,5 g
100 g	55 g	3 g
150 g	82,5 g	4,5 g
200 g	110 g	6 g
250 g	137,5 g	7,5 g
300 g	165 g	9 g
350 g	192,5 g	10,5 g
400 g	220 g	12 g
450 g	247,5 g	13,5 g
500 g	275 g	15 g
600 g	330 g	18 g
700 g	385 g	21 g
800 g	440 g	24 g
900 g	495 g	27 g
1000 g	550 g	30 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

APPLICAZIONE Application Application Aplicación Anwendung	
 POT Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	20'
 VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	17" ± 1" DIN/4
 REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen
UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,4 - 1,6
PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	1,8 - 2,2 HVLP/ LVLP - RP
 NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2 - 4
 INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	1° 5', successive senza intervallo 1st 5', subsequent without interval 1ère 5', suivantes sans intervalle 1° 5', posteriors sin intervalo 1° 5', nachfolgende ohne pause

ESSICCAZIONE & RESA

Drying & Yield | Séchage & Rendement |
 Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit	-
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	5'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20 °C: 20' 60 °C: 5'
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves IR – Onde moyennes IR – Ondas medias IR – Mittlere Wellen IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters IR – Radiants gaz IR – Radiantes a gas IR – Gas-Strahler	Non Consigliato Not Recommended Déconseillé No Recomendado Nicht Empfohlen
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	50µ Per Ogni Mano For Each Coat Par Couche Por Cada Mano Pro Anstrich
	RESA RFU – M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	450

CARTEGGIATURA

Sanding | Ponçage
 Lijado | Schmirgeln




	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	P360 – P400
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Orbital humide Roto-orbital mojado Exzenterschleifer Nass	-
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	-
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	P400 – P500
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Survernissable Repintable Überstreichbar	Dopo After Apres Después Nach 20' Fino A Up To Jusqu'à Hasta Bis Zu 15 Giorni Days Jours Días Tagen

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

CATALIZZATORE		AUSILIARI
Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator		Auxiliares Auxiliaires Auxiliares Hilfsmittel
874SPEED	Standard	
958.1000		T:°C < 15 RH: < 50 Accelerating agent produit accélérateur Accelerante Beschleuniger

	ARIA			FORNO	
	Air Air Aire Air			Oven Four Horno Ofen	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	40°C	60°C
ISOLANTE Insulating Isolant Aislante Isolierend	874.SPEED + 958.1000	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED
RIEMPITIVO Filling Garnissant Relleno Deckend	874.SPEED + 958.1000	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED	874.SPEED

	MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Très Recommandé Muy Recomendado Sehr Empfohlenes
	CONSIGLIATO	Suggested Recommandé Aconsejado Empfohlen
	APPLICABILE	Applicable Applicable Aplicable Anwendbar

CONSERVABILITA'

 Storing | Durée de conservation |
 Tiempo de conservación | Haltbarkeit

CONSERVABILITA'

 Storing | Durée de conservation | Tiempo de
 conservación | Haltbarkeit

 18 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
 5 < °C < 35

PALINAL

High Technology Paint

873.SP77

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_ EXTRA RAPIDO

2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

873.SP77	GRIGIO	GREY GRIS GRIS GRAU
873.SP11	BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEISS
873.SP22	NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

DESCRIPCIÓN

El aparejo acrílico más rápido de la gama. Con los esmaltes bicapa de la *serie 125 HP - 126 HP* y el barniz *223SPEED* permite una reparación completa en menos de una hora.

Aparejo con alto poder de relleno que puede aplicarse directamente en cataforesis, también sin lijar.

VARIANTES DE COLOR

873.SP77	GRIS
873.SP11	BLANCO
873.SP22	NEGRO

CARACTERÍSTICAS GENERALES - VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Rapidez: secado en 20' | 30' al aire, 5' | 10' en horno*
- Menos derroche de energía térmica y reducción del coste de la reparación
- Buen poder aislante y de relleno: de 100 a 200 micras
- Excelente facilidad de lijado
- Excelente adhesión sobre soportes de aluminio, chapa galvanizada, ABS y PP (previo flameado)
- Excelentes propiedades contra la corrosión. Protección del soporte cuando, debido al lijado, la chapa queda descubierta.
- Excelente brillo y verticalidad
- Flexibilidad del tiempo de repintado: desde 20'-30' hasta 15 días (20 °C) después de la aplicación, con esmaltes con base agua y con base disolvente

* (En función del espesor, de la temperatura y de la humedad relativa)

INFORMACIÓN PARA EL USO

- En cuanto esté preparado el soporte que se desea pintar, se debe catalizar el aparejo y aplicarlo inmediatamente.

TDS C26 ED. 07/2020

- Dependiendo del estado del soporte y de su preparación, es necesario aplicar de dos a cuatro manos. Los tiempos de secado reducidos y el excelente aspecto estético no varían según el número de manos.
- El endurecimiento hasta su completa matización solo es necesario para la primera mano. Las manos siguientes se aplican a continuación sin endurecimiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una vez abierto, cerrar bien el envase y consumir antes de un mes.
No se recomienda el uso de tapas agitadoras con esta gama de productos.

LAVADO DE LAS HERRAMIENTAS

Utilizar diluyente de lavado código 044----- o diluyente nitro código 047-----

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.